

## Pujatex Hammertone Finish

### Deskripsi Produk:

Pujatex Hammertone Finish merupakan cat pelapis yang memberikan nuansa seni, tekstur, maupun motif. Mampu melindungi permukaan dari karat, dan kesan 3-dimensi. Mempunyai sifat yang cepat kering. Sangat cocok digunakan untuk segala macam permukaan logam, besi, aluminium, kayu, seperti mesin, mebel, peralatan listrik, perlengkapan kantor, karoseri, dll.

### Keistimewaan:

- Penampilan 3-Dimensi
- Cepat Kering
- Finish Mengkilap
- Tahan Cuaca
- Daya Tutup Sangat Bagus
- Daya Sebar Luas
- Interior & Eksterior

### Spesifikasi:

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jenis</b>                        | Styrene Synthetic                                                                                     |
| <b>Penampilan</b>                   | Gloss, tekstur                                                                                        |
| <b>Warna</b>                        | Tersedia dalam berbagai pilihan warna (lihat Colors Card).<br>Dapat menyesuaikan permintaan customer. |
| <b>Berat jenis (temp 30 °C)</b>     | 0.95 ± 0.02 kg/lit                                                                                    |
| <b>Kadar padat</b>                  | 60 ± 5 % (tergantung warna)                                                                           |
| <b>Pengencer</b>                    | BOXER Thinner A/ A Spesial                                                                            |
| <b>Perbandingan pengencer</b>       | 30 ± 10%                                                                                              |
| <b>Ketebalan film kering</b>        | 30 - 50 micron                                                                                        |
| <b>Waktu kering*</b>                |                                                                                                       |
| <b>Kering sentuh (30 °C)*</b>       | ± 30 menit                                                                                            |
| <b>Kering sempurna (30 °C)*</b>     | ± 4 jam                                                                                               |
| <b>Tenggang waktu antar lapisan</b> | Not recommended for recoating                                                                         |
| <b>Metode aplikasi</b>              | Kuas, spray                                                                                           |
| <b>Daya sebar teoritis</b>          | ± 10 m <sup>2</sup> /kg                                                                               |
| <b>Kemasan</b>                      | 1 kg, 20 kg                                                                                           |

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*